


- 1 Untergrund hart
- 2 **Flumroc-Dämmplatte 1** (H 105)
Flumroc-Dämmplatte 3 (H 125)
Flumroc-Dämmplatte ECCO (H 140)



Kriterien	Dämmdicke in mm	Dämmdicke in mm						α_w	Klasse
		Tiefton	Mittelton	Hochton					
Frequenz f		125	250	500	1000	2000	4000		
Schallabsorptionskoeffizient α_p	60	0.25	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
Flumroc-Dämmplatte 1 mit Glasvlies	100	0.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
Schallabsorptionskoeffizient α_p	30	0.10	0.35	0.80	1.00	1.00	1.00	0.65 (MH)	C
Flumroc-Dämmplatte 3 mit Glasvlies	60	0.30	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
	100	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
Schallabsorptionskoeffizient α_p	100	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
Flumroc-Dämmplatte 3 mit Farbe									
Schallabsorptionskoeffizient α_p	30	0.10	0.35	0.85	1.00	1.00	1.00	0.65 (MH)	C
Flumroc-Dämmplatte ECCO mit Glasvlies	60	0.35	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A
	100	0.65	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	A

Grundlage

Die angegebenen Werte beruhen auf EMPA-Messungen (Nr. 5214.018685-1, 5214.018685-2, 5214.018685-3).

α_w : Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach EN ISO 11654

Klasse: Schallabsorberklasse nach EN ISO 11654

Formindikatoren: Es wird eindringlich empfohlen, diese Einzahlbewertung in Verbindung mit der vollständigen Kurve des Schallabsorptionsgrades zu verwenden, die auf Anforderung erhalten werden kann.

Konstruktionshinweise

- Dämmstoff: **Flumroc-Dämmplatte 1** (H 105), **Flumroc-Dämmplatte 3** (H 125), **Flumroc-Dämmplatte ECCO** (H 140). Die Wahl des Dämmproduktes sowie der Dämmdicke ist abhängig vom gewünschten Schallabsorptionskoeffizienten (siehe Tabelle).
- Planung und Ausführung: Bei Verwendung schallabsorbierender Verkleidungen warmseits eines Aussenbauteiles muss die Position der Taupunkttemperatur überprüft werden.

