

Allgemeine Angaben								
Deklariert von: Monika Mebold-Kaufmann SIA 493.09: Dämmstoffe		Flumroc-Dämmplatte 1	Flumroc-Dämmplatte SOLO	Flumroc-Dämmplatte TRIA	Flumroc-Dämmplatte DUO	Flumroc-Dämmplatte DUO D20	Flumroc-Dämmplatte DUO C	Flumroc-Dämmplatte 3
Festlegung des Deklarationsbereichs								
Verbundmaterialien wie Kaschierungen usw.:								
Als feste Bestandteile des Produkts								
Als Produktvariante erhältlich		■			■	■		■
Separat nach 493.14 deklariert		■			■	■		■
Physikalische Merkmale								
Rohdichte	kg/m ³	ca. 32	ca. 32	ca. 32	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Masse pro Fläche	kg/m ²	0.96 –	3.20 –	3.20 –	3.60 –	4.80 –	10.80 –	1.80 –
		8.30	6.40	4.50	13.20	13.20	13.20	7.20
Herstellung								
Zusammensetzung (Summe 100 Massen %)								
Nachwachsende Rohstoffe		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Mineralische Stoffe therm. hergestellt:								
	Primärrohstoff Massen %	85.4	85.4	85.4	85	85	85	85.4
	Rezyclat Massen %	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
	Kunststoffe und ähnliche Stoffe ¹⁾ %	2.1	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.1
Lösungsmittlemissionen								
Verklebung der Verbundmaterialien		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Graue Energie								
Kumulierter Primärenergiebedarf pro Masseneinheit		MJ/kg	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
Anteil erneuerbarer Energie		%	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Verarbeitung								
Lungengängige Fasern		bei allen Produkten: in Spuren vorhanden						
Nutzung								
Ökologisch und toxikologisch relevante Bestandteile		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Entsorgung								
Verwertbarkeit		Rücknahme und Verwertung garantiert (Rücknahmebedingungen beim Hersteller erhältlich), gilt für alle Produkte						
Schadstoffgehalt von zu verbrennenden Bauprodukten		nicht relevant, da nicht brennbar (gilt für alle Produkte)						
Deponietyp (gemäss TVA) Inertstoffdeponie		■	■	■	■	■	■	■
Zusätzlich verfügbare Information: KBOB Liste 2009/1, Ausgabe Januar 2011		¹⁾ modifiziertes Phenolharz ²⁾ je nach Schütthöhe						

Flumroc-Dämmplatte ECCO	Estrichbodenelement ESTRA	Flumroc-Dämmplatte TOPA AKUSTIK	Flumroc-Dämmplatte DECO	Flumroc-Dämmplatte COMPACT	Flumroc-Dämmplatte PARA	Flumroc-Bodenplatte	Flumroc-Dämmplatte IGLU	Flumroc-Dämmplatte PRIMA	Flumroc-Dämmplatte PRIMA PLUS	Flumroc-Dämmplatte 341	Flumroc-Dämmplatte MEGA	Flumroc-Feingranulat
	■	■		■								
■			■		■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ca. 75	ca. 85	ca. 85	ca. 90	ca. 90	ca. 90	ca. 100	ca. 110	ca. 120	ca. 145	ca. 150	ca. 160	ca. 110
2.30 – 7.50	5.10 – 13.60	4.25 – 13.60	5.40 – 19.80	5.40 – 19.80	5.40 – 19.80	1.50 – 2.50	3.30 – 5.50	7.20 – 26.40	8.70 – 17.40	4.50 – 12.00	9.60 – 19.20	2)
keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
85.4	84.3	84.3	83.9	83.9	83.9	85	84.3	83.9	83.9	84.3	84.3	85
12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
2.1	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6	2.5	3.2	3.6	3.6	3.2	3.2	2.5
keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
bei allen Produkten: in Spuren vorhanden												
keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Rücknahme und Verwertung garantiert (Rücknahmebedingungen beim Hersteller erhältlich), gilt für alle Produkte												
nicht relevant, da nicht brennbar (gilt für alle Produkte)												
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

