
Lames de bois ajourées, montage direct



- 1 Support massif
- 2 Panneau isolant Flumroc 3 (H 125)
- 3 Face inférieure voile de verre
- 4 Lames de bois ajourées



Critères	Epaiss	Epaisseur d'isolation en mm								
		sons g	sons graves		sons moyens		sons aigus		classe	
Fréquence f		125	250	500	1000	2000	4000			
Coefficient d'absorption du son $\alpha_{\text{\tiny p}}$ joints 10 % de la surface	sans	0.05	0.00	0.10	0.10	0.11	0.10			
	30	0.15	0.50	1.00	0.75	0.40	0.35	0.45 (TM)	D	
	40	0.20	0.70	1.00	0.65	0.35	0.35	0.45 (TM)	D	
	50	0.25	0.85	0.95	0.60	0.35	0.35	0.45 (TM)	D	
Coefficient d'absorption du son $\alpha_{\text{\tiny p}}$ joints 20 % de la surface	sans	0.00	0.00	0.05	0.10	0.15	0.15			
	30	0.10	0.45	1.00	0.85	0.50	0.40	0.55 (TM)	D	
	40	0.20	0.65	1.00	0.80	0.45	0.40	0.50 (TM)	D	
	50	0.25	0.80	1.00	0.70	0.45	0.40	0.50 (TM)	D	

Base de calcul

Les valeurs indiquées sont basées sur des mesures LFEM (No. 162 452/1).

 $\alpha_{\text{w.}}$ coefficient de résorption acoustique évalué selon EN ISO 11654

Classe: classe d'absorption acoustique selon EN ISO 11654

Indicateurs de forme: İl est vivement recommandé d'utiliser cette évaluation en lien avec la courbe complète du coefficient d'absorption acoustique, qui est disponible sur commande.

Informations

- Matériau isolant: panneau isolant Flumroc 3 (H 125) serré entre les lambourdes. Revêtement des panneaux isolants sur demande, soit: voile de verre nature, voile de verre noir. Le voile de verre peut aussi être appliqué séparément sur le chantier.
- Projet et exécution: lors de l'exécution d'un revêtement acoustique du côté chaud d'un élément de construction extérieur, la position de la température du point de rosée doit être vérifiée par calcul.



www.flumroc.ch